

Slutbehandling av industrimålad ytterpanel



Panelen är grundad och mellanstruken med Laqvin produkter från Sherwin-Williams. Dessa är speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och uppfyller gällande Europa-standarder (EN-normer). Produkterna är baserade på noga utvalda råvaror för att ge bästa möjliga vidhäftning till underlaget och även till nästkommande skikt.

Den industriella ytbehandlingen sker med noggrann kontroll av bland annat fukthalt i träet, påläggningsmängder och torkning av färgen. Processen sker inomhus och panelen exponeras inte för sol, regn och UV-strålning före ytbehandling.

Systemet skyddar träet mot väder och vind både före och efter montering, samt under hela panelens livslängd.

Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden. Dessa innefattas av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet.

Notera att slamfärg (Falu rödfärg eller liknande), lasyrfärg samt järnvitriol rekommenderas ej!

Målningsanvisning

1. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 mån.
2. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd färg påförs. Den grundade och mellanstrukna panelen skall slutstrykas med täckfärg minst en gång.
3. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorr virke (max 16% fuktkvot). Skall ej utföras på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
4. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
6. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.
7. Spikskallar som brutit översta fiberskiktet skall fyllas med färg vid slutstrykningen.